

Diotrol Golden Oil Onecoat

monikäyttöinen öljyvaha

#70200 ja #70210-11

Tuotekuvaus Diotrol Golden Oil Onecoat on monikäyttöinen kovavaahaöljy. Se on valmistettu vain luonnonöljyistä ja erilaisista vahoista. Diotrol Golden Oil Onecoat ei sisällä kobolttipohjaisia kuivausaineita, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) eikä haitallisia aineita. Sitä voidaan käyttää ilman haittaa suojaamaan puuta vettä ja kotitalouksien kemikaaleja vastaan. Jo yksi käsittely aikaansaa silkkisen sileän ja kestävä pinnan.

Käyttökohteet Diotrol Golden Oil Onecoat soveltuu kaikenlaiselle puulle sisällä, kuten parketin, portaiden, huonekalujen, paneelien ja seinäpinnoitteiden käsittelyyn.

Sideaineet / reaktiiviset aineet Uusiutuvista raaka-aineista valmistetut luonnonöljyt ja vahat.

Tehoaineet Ei mitään

Kuiva-ainepitoisuus 95% (väritön)

Tiheys Väritön: 0.950 kg/l
Alba White: 1,40 kg/l

Kiiltoaste Puolihihmeä, riippuu alustasta

Värisävyt Väritön ja valkoinen (Diotrol Golden Oil Alba White)

Sävyt seuraavien värikarttojen mukaan:

- GO Golden Oil
- DPGO-Diotrol Plus
- AWGO-Antik Wood
- NCGO-Nordic Collection
- RAL ja NCS (tilauksesta)

Huom! Diotrol Golden Oil Exterior on läpikuultava tuote. Puun tyypistä ja öljyn imeytymisestä riippuen todellinen sävy voi erota valitusta värikortin sävystä. Näin on erityisesti silloin, jos on valittu peittävä sävy.

Astiat Värittömänä: 50ml, 250ml, 500ml, 1L, 5L

Sävytettynä: 500ml, 1L, 5L

Alba White: 62.5g, 700g, 1,25kg, 7kg

Varastointi

Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoidaan asianmukaisesti viileässä tilassa ja alkuperäisessä, avaamattomassa astiassaan. Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen. Happi voi saada aikaan pintakalvon muodostumisen öljyn suuren määrän vuoksi. Pintakalvo on poistettava huolellisesti ennen käyttöä.

Suojattava liian voimakkaalta lämpenemiseltä.

Esivalmistelu

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas pölystä, liasta, rasvasta ja vahasta.

Pinnan tulee olla ehyt eikä siinä saa olla jäämiä mahdollisesta vanhasta käsittelystä.

1. Pinta tulee hioa hyvin ja poista pöly.
 2. Puhdista pinta Diotrol Golden Oil esikäsitteleyaineella (Preparator).
-

Riittoisuus

Puulajista, pinnan laadusta ja hionnasta riippuen 30-50 g/m² per sively (19-30 neliötä litralla).

Teollisessa prosessissa 60 g/m² saakka.

Ohennus

Käyttövalmis.

Ohenna tarvittaessa täysin biologisella Diotrol Golden Oil esikäsitteleyaineella (Preparator) tai ohenteella (Diluter).

Käsittelyohjeet

Esivalmistelun jälkeen.

Levitä Diotrol Golden Oil Onecoat siveltimellä, kumilastalla, puuvillakankaalla tai ruiskulla tasaisesti. Levitä aina puun syiden suuntaisesti.

Manuaali käsittely

- anna öljyn vaikuttaa 30 minuuttia,
- poista ylimääräinen öljy kumilastalla tai kankaalla ja
- hiero öljy voimakkaasti puuhun.

Teollinen käsittely

- anna öljyn vaikuttaa joitakin minutteja ja
- hiero öljy koneellisesti puuhun.

Pinta on kävelykuiva 24-36 tunnissa.

Kosteaa pesu on sallittu 5-7 päivän jälkeen.

Älä käsittele alle 5°C lämpötilassa. Vältä suoraa auringonvaloa ja korkeaa ilman kosteutta. Ennen varsinaista käsittelyä on suositeltavaa tehdä koekäsittely näkymättömiin jäävällä tai muuten vastaavalle pinnalle.

Puhtaanapito ja huolto	<p>Käytä tuotetta DiOLiN Floorsoap tai vastaavaa puhdistukseen.</p> <p>Kauniin pinnan säilyttämiseksi suosittelemme öljytyn pinnan vuosittaista huoltokäsittelyä.</p> <ul style="list-style-type: none">• Suosittelemme, että käytät öljyvahaa Diotrol Golden Oil Onecoat myös pinnan ylläpitoon ja kirkastamiseen (tarvittaessa laimennettuna).• Pienet naarmut voidaan korjata hieromalla Diotrol Golden Oil Onecoat öljyvahaa voimakkaasti pintaan kankaalla.• Erityisen kovalle kulutukselle joutuvien tilojen, kuten ravintoloiden, lattiat suosittelemme käsiteltäviksi tuotteella DiOLiN Parquet Finish.
Kuivuminen 18-20°C RH 50%	<p>Pölykuiva kiillotuksen jälkeen.</p> <p>Täysin kuiva 3-4 päivän jälkeen.</p> <p>Käyttövalmis 5-7 päivän jälkeen.</p>
Työvälineiden puhdistus	<p>Pese työvälineet täpätillä heti käytön jälkeen.</p>
Varoitusmerkinnät	<p>Katso käyttöturvallisuustiedote.</p>
Erityisohjeet	<p>Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit jne. voivat syttyä itsestään. Kuivata ne hyvin auki levitettyinä avoimessa tilassa tai säilytä ilmatiiviisti suljetussa astiassa ennen hävitystä.</p> <p>Pidä kaukana syttymislähteistä.</p> <p>Lue käyttöturvallisuustiedote.</p>
Huomautukset	<p>Yllä annetut tiedot on annettu parhaan tietämyksemme mukaan perustuen käytettävissä olevaan tekniseen tietoon, ja ne on tarkoitettu suositukseksi ja neuvoksi. Valmistaja ei vastaa kaikista mahdollisista olosuhteista, joissa tuotetta käytetään, tai kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Puun heikko laatu, kohteen puutteellinen rakenteellinen suojaus, kuivumishalkeamat puussa ja muut havaitut virheet, tulee huomioida ennen puun käsittelyä. Koska pinnan laatu vaihtelee ja työtapa on monenlaisia, on käyttäjän vastuulla testata tuotteen soveltuvuus nimenomaan hänen käyttötarkoitukseensa kulloisissakin olosuhteissa ja käyttää tuotetta asianmukaisesti. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta. Mahdolliset suulliset ohjeet tulee käyttäjän aina vahvistaa kirjallisesti. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja ja mahdollinen uudempi versio tästä dokumentista korvaa aiemman.</p>

*Mai 2017, sky
huhtikuu 2020, pma*