

# Diotrol Golden Oil Exterior

## monikäyttöinen öljyvaha ulkokäyttöön

#70220

**Tuotekuvaus** Diotrol Golden Oil Exterior on monikäyttöinen kovavahaöljy puulle ulkokäyttöön. Se on valmistettu vain luonnonöljyistä ja erilaisista vahoista. Diotrol Golden Oil Exterior ei sisällä kobolttipohjaisia kuivausaineita eikä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Se suojaa UV-säteilyltä.

**Käyttökohteet** Diotrol Golden Oil Exterior soveltuu kaikenlaiselle puulle, erityisesti terassien ja pihakalusteiden käsittelyyn. Voimakkaan säärasituksen alla oleville julkisivuille suosittelemme vuosittaista huoltokäsittelyä.

**Sideaineet / reaktiiviset aineet** Uusiutuvista raaka-aineista valmistetut luonnonöljyt ja vahat.

**Tehoaineet** Ei mitään

**Kuiva-ainepitoisuus** 95% (väritön)

**Tiheys** Väritön: 0.950 kg/l

**Kiiltoaste** Puolihimmeä, riippuu alustasta

**Värisävyt** Sävyt seuraavien värikarttojen mukaan:

- GO Golden Oil
- DPGO-Diotrol Plus
- AWGO-Antik Wood
- NCGO-Nordic Collection
- RAL ja NCS (tilauksesta)

Huom! Diotrol Golden Oil Exterior on läpikuultava tuote. Puun tyypistä ja öljyn imeytymisestä riippuen todellinen sävy voi erota valitusta värikortin sävystä. Näin on erityisesti silloin, jos on valittu peittävä sävy.

Emme suosittele värittömän tuotteen käyttöä ulkona.

**Astiat** 1L, 5L

---

<b>Varastointi</b>	<p>Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoidaan asianmukaisesti viileässä tilassa ja alkuperäisessä, avaamattomassa astiassaan. Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen. Happi voi saada aikaan pintakalvon muodostumisen öljyn suuren määrän vuoksi. Pintakalvo on poistettava huolellisesti ennen käyttöä.</p> <p>Suojattava liian voimakkaalta lämpenemiseltä.</p>
<b>Esivalmistelu</b>	<p>Käsittävän pinnan tulee olla puhdas pölystä, liasta, rasvasta ja vahasta. Pinnan tulee olla ehyt eikä siinä saa olla jäämiä mahdollisesta vanhasta käsittelystä.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pinta tulee hioa hyvin ja pöly poistaa imuroimalla.</li><li>2. Puhdista pinta Diotrol Golden Oil esikäsittelyaineella (Preparator) tai ohenteella (Diluter).</li><li>3. Anna pinnan kuivua.</li></ol>
<b>Riittoisuus</b>	<p>Puulajista, pinnan laadusta ja hionnasta riippuen 30-50 g/m<sup>2</sup> per sively (19-30 neliötä litralla).</p> <p>Teollisessa prosessissa 60 g/m<sup>2</sup> saakka.</p>
<b>Ohennus</b>	<p>Käyttövalmis.</p> <p>Ohenna tarvittaessa täysin biologisella Diotrol Golden Oil esikäsittelyaineella (Preparator) tai ohenteella (Diluter).</p>
<b>Käsittelyohjeet</b>	<p><b>Esivalmistelun jälkeen.</b></p> <p>Levitä Diotrol Golden Oil Exterior siveltimellä, kumilastalla, puuvillakankaalla tai ruiskulla tasaisesti. Levitä aina puun syiden suuntaisesti.</p> <p><b>Manuaali käsittely</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- anna öljyn vaikuttaa 30 minuuttia,</li><li>- poista ylimääräinen öljy kumilastalla tai kankaalla ja</li><li>- hiero öljy voimakkaasti puuhun.</li></ul> <p><b>Teollinen käsittely</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- anna öljyn vaikuttaa joitakin minutteja ja</li><li>- hiero öljy koneellisesti puuhun.</li></ul> <p>Pinta on kävelykuiva 24-36 tunnissa.</p> <p>Kosteaa pesu on sallittu 5-7 päivän jälkeen.</p> <p>Älä käsittele alle 5°C lämpötilassa. Vältä suoraa auringonvaloa ja korkeaa ilman kosteutta. Ennen varsinaista käsittelyä on suositeltavaa tehdä koekäsittely näkymättömiin jäävällä tai muuten vastaavalle pinnalle.</p>

---

---

<b>Puhtaanapito ja huolto</b>	<p>Käytä tuotetta DiOLiN Allclean tai vastaavaa puhdistukseen.</p> <p>Kauniin pinnan säilyttämiseksi suosittelemme öljytyn pinnan vuosittaista huoltokäsittelyä.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Suosittelemme, että käytät öljyvahaa Diotrol Golden Oil Exterior myös pinnan ylläpitoon ja kirkastamiseen (laimenna tarvittaessa).</li><li>• Pienet naarmut voidaan korjata hieromalla Diotrol Golden Oil Exterior öljyvahaa voimakkaasti pintaan kankaalla.</li></ul>
<b>Kuivuminen</b> <b>18-20°C RH 50%</b>	<p>Pölykuiva kiillotuksen jälkeen.</p> <p>Täysin kuiva 3-4 päivän jälkeen.</p> <p>Käyttövalmis 5-7 päivän jälkeen.</p>
<b>Työvälineiden puhdistus</b>	<p>Pese työvälineet täpätillä heti käytön jälkeen.</p>
<b>Varoitusmerkinnät</b>	<p>Katso käyttöturvallisuustiedote.</p>
<b>Erityisohjeet</b>	<p>Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit jne. voivat syttyä itsestään. Kuivata ne hyvin auki levitettyinä avoimessa tilassa tai säilytä ilmatiiviisti suljetussa astiassa ennen hävitystä.</p> <p>Pidä kaukana syttymislähteistä.</p> <p>Lue käyttöturvallisuustiedote.</p>
<b>Huomautukset</b>	<p>Yllä annetut tiedot on annettu parhaan tietämyksemme mukaan perustuen käytettävissä olevaan tekniseen tietoon, ja ne on tarkoitettu suositukseksi ja neuvoksi. Valmistaja ei vastaa kaikista mahdollisista olosuhteista, joissa tuotetta käytetään, tai kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Puun heikko laatu, kohteen puutteellinen rakenteellinen suojaus, kuivumishalkeamat puussa ja muut havaitut virheet, tulee huomioida ennen puun käsittelyä. Koska pinnan laatu vaihtelee ja työtapoja on monenlaisia, on käyttäjän vastuulla testata tuotteen soveltuvuus nimenomaan hänen käyttötarkoitukseensa kulloisissakin olosuhteissa ja käyttää tuotetta asianmukaisesti. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta. Mahdolliset suulliset ohjeet tulee käyttäjän aina vahvistaa kirjallisesti. Varaamme oikeuden muuttaa yllä Olevia tietoja ja mahdollinen uudempi versio tästä dokumentista korvaa aiemman.</p>

---

*Mai 2017, sky  
huhtikuu 2020, pma*