

Diotrol Golden Oil Degrayer

#70360

Beschreibung Diotrol Golden Oil Degrayer bringt dem Holz sein natürliches Aussehen zurück. Er erlaubt, alle vergrauten Holzarten zu restaurieren. Frischt Hölzer auf, welche der UV-Strahlung und der Witterung ausgesetzt waren. Diotrol Golden Oil Degrayer frischt vergraute Fensterläden, Holzschalungen und massives Mobiliar wieder auf.

Anwendungsbereich Vergrautes Holz im Aussenbereich wie Terrassen, Fensterläden etc.

Bindemittel & Reaktive Agenzien Wässrige Lösung organischer Stoffe, vollständig biologisch abbaubar.

Dichte Ca. 1.000 kg/l

Farbtöne Farblos

Gebinde 1L

Lagerstabilität Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschliessen. Kontakt mit oxidierenden Metallen vermeiden.
Vor Frost schützen.
Vor zu warmer Erwärmung (>30°C) schützen

Vorbehandlung Moose und Flechten, sowie getrocknete Harzaustritte, sind vorgängig mechanisch zu entfernen. Stark verschmutzte Gebäudeteile werden vorgängig mit Diotrol Golden Oil Allclean gereinigt.

Gebrauchsanweisung Vor Gebrauch gut schütteln. Nicht verdünnen. Das geleeartige Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.

- Holz vorgängig anfeuchten, um die optimale Wirkung von Diotrol Golden Oil Degrayer zu erhalten.
- Diotrol Golden Oil Degrayer satt mit Streichbürste oder Farbroller (langhaarig) auftragen.
- Senkrechte Gebäudeteile werden von oben nach unten behandelt.
- Diotrol Golden Oil Degrayer 10 bis maximal 15 Minuten einwirken lassen. Wo nötig, mit einer Nylonbürste nacharbeiten (Vorsicht, ätzende Spritzer).
- Fläche mit reichlich Wasser spülen. Bei Hochdruckreinigern mit reduziertem Druck arbeiten, um die Holzfasern nicht aufzuwerfen.
- Auf stark beschmutzten Oberflächen muss der Reinigungsvorgang womöglich wiederholt werden.

- Gut trocknen lassen.

Verarbeitungshinweis	Machen Sie vorher an einer nicht einsehbaren Stelle einen Reinigungsversuch. Das Antrocknen des Degrayers muss vermieden werden.
Verbrauch	5–8m ² pro Liter Diotrol Golden Oil Degrayers. Der Verbrauch variiert je nach Holzart, Oberflächenbeschaffenheit und Verschmutzung.
Verarbeitungstemperatur	Die Aussentemperatur sollte nicht unter +5°C, respektive über +30°C betragen.
Verdünnung	Gebrauchsfertig
Trocknung	Nach dem Abwaschen 2 bis 3 Tage trocknen lassen. Die Trocknung ist witterungsabhängig und variiert je nach Wasseraufnahme und Beschaffenheit des Holzes.
Reinigung der Geräte & Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Sicherheitshinweise	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten. <i>Nicht ins Erdreich gelangen lassen. Abgeschabte Rückstände auffangen (Plastikdecke) und fachgerecht entsorgen.</i>
Bemerkungen	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

April 2018, sky