

Diotrol Aqua Natural Oil glaze

kuullote (lasur) parhaista luonnonöljyistä

#80000

Tuotekuvaus

Diotrol Aqua Natural Oil glaze on kuultava vesiliukoinen luonnonöljyjä sisältävä kuullote ja puusuoja. Sen erityinen valonsuojamekanismi suojaa puun pintaa vanhenemiselta eikä se hilseile ajan myötä.

Sisäilmayhdistys on laatinut rakennusmateriaaleille luokituksen niistä haihtuvien aineiden mukaan. Diotrol Aqua Sun-Ex kuuluu parhaaseen M1-luokkaan.

Diotrol Aqua Natural Oil kuullote ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC).

Testattu EN 927.1-3/EN 71 (Ieludirektiivi) mukaan.

Käyttökohteet

Hirsiseinät, paneelit ja muut puupinnat sisällä tai ulkona.

Sideaineet / reaktiiviset aineet

Luonnonöljyjen seos
UV-absorbaatit

Tehoaineet

Ei sisällä biosidejä

Kuiva-ainepitoisuus

Väritön: 34 % Sävytettyinä 34-36 %

Tiheys

1,00 kg/l

Kiiltoaste

Puolihihmeästä puolihiiltävään, alustasta ja kerrosten määrästä riippuen

Värisävyt

Väritön, voidaan sävyttää värikarttojen DP-Diotrol Plus tai AW-Antik Wood mukaan. RAL ja NCS.

Astiat

1 L, 5 L, 20 L muoviastiat tai 120 L tynnyri

Varastointi

Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoitu asianmukaisesti viileässä tilassa ja alkuperäisessä astiassaan. Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen. Happi voi saada aikaan pintakalvon muodostumisen öljyn suuren määrän vuoksi. Pintakalvo on poistettava huolellisesti ennen käyttöä.

Estä jäätymistä.

Esivalmistelu

- Paras tulos saavutetaan, kun puun pinta on kevyesti hiottu.

- Puupinnan on oltava puhdas, rasvaton eikä sen kosteuspitoisuus saa ylittää 18 %.
- Mahdollinen pihka pitää pestä pois esimerkiksi Nitro-tinnerillä.

Vaaleita värisävyjä käytettäessä suositellaan pohjustamaan tuore puupinta UV-suoja-aineella Diotrol Aqua Sun-Ex (#80400) sen käsittelyohjeiden mukaisesti.

Levitys	Sivellin, tela, levitin, ruisku
Riittoisuus	Pinnan laadusta riippuen 80-110 g/m ² per sively (10-13 neliötä litralla).
Ohennus	Valmista käytettäväksi sellaisenaan, tarvittaessa ohenna vedellä.
Käsittelyohjeet	1-2x Diotrol Aqua Natural Oil kuullote Sekoita kuullote hyvin ennen käsittelyä. Levitä maalia ohuelti. Käsittele aina koko hirsi / tietty alue kerralla. Toisella käsittelykerralla saadaan aikaan peittävämpi pinta.
Kuivuminen 18-20 °C ja RH 75 %	Käsittelykuiva 8 tunnin kuluttua. Päällemaalattavissa 24 tunnin päästä. Älä käytä suorassa auringonpaisteessa tai alle 5 °C lämpötilassa.
Työvälineiden puhdistus	Puhdista heti käytön jälkeen puhtaalla vedellä. Kuivunut aine liukenee siveltimenpuhdistusaineella tai nitro-ohenteella.
Varoitusmerkinnät	Katso käyttöturvallisuustiedote.
Huomautukset	Yllä annetut tiedot on annettu parhaan tietämyksemme mukaan perustuen käytettävissä olevaan tekniseen tietoon, ja ne on tarkoitettu suositukseksi ja neuvoksi. Valmistaja ei vastaa kaikista mahdollisista olosuhteista, joissa tuotetta käytetään, tai kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Puun heikko laatu, kohteen puutteellinen rakenteellinen suojaus, kuivumishalkeamat puussa ja muut havaitut virheet, tulee huomioida ennen puun käsittelyä. Koska pinnan laatu vaihtelee ja työtapoja on monenlaisia, on käyttäjän vastuulla testata tuotteen soveltuvuus nimenomaan hänen käyttötarkoitukseensa kulloisissakin olosuhteissa ja käyttää tuotetta asianmukaisesti. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta. Mahdolliset suulliset ohjeet tulee käyttäjän aina vahvistaa kirjallisesti. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja ja mahdollinen uudempi versio tästä dokumentista korvaa aiemman.

February 2018, sky
huhtikuu 2020, pma