

# Diotrol Golden Oil Care

## Maintenance Oil

#70270

**Beschreibung** Diotrol Golden Oil Care – Maintenance Oil ist ein organisches, naturbelassenes Pflegeöl. Dieses Spezialöl wird eingesetzt, um abgenutzte oder verblasste Holzoberflächen in neuem Glanz erscheinen zu lassen. Wie oft es eingesetzt werden muss, ist abhängig davon, wie stark der Untergrund genutzt wird. Daher empfiehlt sich eine periodische Anwendung des Pflegeöls, um die Oberflächenqualität zu erhalten.

Für die Herstellung von Diotrol Golden Oil Care – Maintenance Oil werden ausschliesslich Naturöle nachwachsender Rohstoffe und naturreines Carnuba Wachs verwendet. Es ist frei von jeglichen Bioziden, enthält 0% VOC und ist kobaltfrei sikkativiert.

---

**Anwendungsbereich** Zur Auffrischung von Holzoberflächen wie Fussböden, Möbel und alle Arten von Holzwerkstücken.

---

**Bindemittel & reaktive Agenzien** Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen und Carnuba Wachs

---

**Wirkstoffe & Biozide** Wirkstoff-frei, enthält keine Biozide

---

**Aussehen** Honig-hell

---

**Geruch** Arttypisch (pflanzliche Öle)

---

**Flammpunkt** >120°C

---

**Dichte** 0.938kg/l

---

**Gebinde** 50ml, 250ml, 1L, 5L

---

**Lagerstabilität** Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebilde ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschliessen.

Sauerstoff und der hohe Ölgehalt können bei offenen oder angebrochenen Gebinden zu einer Hautbildung führen. Diese muss vor der Verwendung sorgfältig entfernt werden.

---

<b>Gebrauchs- anweisung</b>	<b>Voraussetzungen</b> Der Untergrund muss staubfrei sein.  <b>Vorgehen</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Fläche mit <i>Diotrol Golden Oil Preparator</i> oder <i>DiOLiN Floorsoap</i> vorbereiten.</li><li>2. Das Öl mit einem Tuch, Schwamm, oder einer Bürste gleichmässig verteilen.</li><li>3. Mit einem trockenen Tuch oder maschinell mit einem weissen Pad trockenreiben.</li></ol>
<b>Verbrauch</b>	<b>Ca. 0.5l/100m<sup>2</sup>.</b> Je nach Zustand der Fläche.  Um eine klebrige Oberfläche oder Runzelbildung zu vermeiden, darf nur wenig Öl aufgetragen werden.
<b>Trocknung 18 – 20°C (bei 75% rel. Luft- feuchtigkeit)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• staubtrocken und stapelbar nach Poliervorgang</li><li>• nach 3 bis 4 Tagen durchgetrocknet</li><li>• nach 5 bis 7 Tagen nutzbar</li></ul> <p>Diese Angaben sind stark abhängig von der Witterung, Raumluftfeuchtigkeit und der Tageslicht-einwirkung. Bei Innenanwendung für gute Raumventilation sorgen.</p>
<b>Sicherheits- hinweise</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
<b>Besondere Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. Diese gut ausgebreitet an der Luft, oder in luftdicht abgeschlossenen Behältern, aufbewahren.</li><li>• Von Zündquellen fernhalten.</li></ul> <p><b>Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.</b></p>
<b>Bemerkungen</b>	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

---

Februar 2018, sky