

Diotrol Impregnation

pohjustepuunsuoja

#75100

Tuotekuvaus Diotrol Impregnation on väritön liuotinpohjainen pohjustepuunsuoja, joka suojaa havupuuta sinistäjä- ja homesienien kasvulta. Säärasitusta vastaan puu tarvitsee pintasuojakäsittelyn.

Käyttökohteet Diotrol Impregnation soveltuu erityisesti havupuun suojaukseen ulkona.

**Sideaineet /
reaktiiviset aineet** Luonnonöljyt uusiutuvista raaka-aineista.

Tehoaineet Suoja sinistymistä ja homehtumista vastaan

Kuiva-ainepitoisuus Noin 18 %

Tiheys 0.830 kg/l

Kiiltoaste Himmeä

Värisävyt Väritön, voidaan sävyttää värikarttojen DP-Diotrol Plus tai AW-Antik Wood mukaan.

Astiat 1L, 5L, 25L, 200L

Varastointi Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoitu asianmukaisesti viileässä tilassa ja alkuperäisessä astiassaan.

Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen. Estä jäätymistä.

Esivalmistelu

- Puupinnan tulee olla puhdas ja tarttuvuuden takaamiseksi pinnalla ei saa olla rasvaa, suurta määrää pihkaa, eikä vahaa. Puun kosteuden tulee olla 11-18%.
- Poista mahdollinen pihka pesemällä nitro-ohenteella.
- Hio höylätty puupinta paremman tarttuvuuden takaamiseksi.
- Vanhat öljyväri- tai öljykuultomaalit on poistettava kokonaan.
- Käsiteltävän pinnan eheys ja soveltuvuus käsiteltäväksi on testattava. Irtonainen ja kiinnittymistä haittaava vanha maali on poistettava kokonaan. Pese ehyt vanha maalipinta Diotrol Allclean (#82510) puhdistusaineella ja hio hyvin.

- Hio kulunut tai harmaantunut puu eheään puupintaan saakka tai käsittele tuotteella Diotrol Degrayer (#82500).
- Höylätty käsittelemätön puu, joka on ollut pidemmän aikaa säälle alttiina, on ehdottomasti hiottava tai harjattava kovalla harjalla ja puhdistettava.
- Pyöristä särmät (r 2,5 mm).

Levitys	Levitys sivelemällä tai ruiskulla. Ruiskutettu pohjustepuunsuoja tasoitetaan siveltimellä. Käytä ruiskutettaessa suojavaatetusta. Älä suorita käsittelyä ulkolämpötilan ollessa alle 5°C tai yli 30°C tai jos ilmankosteus on yli 75%. Vältä suoraa auringonpaistetta.
Riittoisuus	noin 90-100 g/m ² havupuulle per levityskerta, so. alustan imukyvyistä ja levitystavasta riippuen noin 8-9 neliötä litralla.
Ohennus	Käyttövalmis
Käsittelyohjeet	Sivele
Kuivuminen 18-20°C RH 50%	Pölykuiva 4 tunnin jälkeen. Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua kuullotteella Diotrol Natural Oil glaze (#75000), 24 tunnin kuluttua yhteensopivalla öljymaalilla ja 48-72 tunnin kuluttua vesiohenteisella tuotteella. Liuottimen tulee tällöin olla täysin haihtunut.
Työvälineiden puhdistus	Puhdista välineet heti käytön jälkeen. Kuivunut kuullote liuotetaan nitro-ohenteella tai siveltimen puhdistusaineella.
Erityisohjeet	<ul style="list-style-type: none">• Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit jne. voivat syttyä itsestään. Kuivata ne hyvin auki levitettyinä avoimessa tilassa tai säilytä ilmatiiviisti suljetussa astiassa ennen hävitystä.• Pidä kaukana syttymislähteistä..• Pese ja rasvaa kädet.• Lue käyttöturvallisuustiedote.
Varoitusmerkinnät	Katso käyttöturvallisuustiedote.
Huomautukset	Yllä annetut tiedot on annettu parhaan tietämyksemme mukaan perustuen käytettävissä olevaan tekniseen tietoon, ja ne on tarkoitettu suosituksiksi ja neuvoksi. Valmistaja ei vastaa kaikista mahdollisista olosuhteista, joissa tuotetta käytetään, tai kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Puun heikko laatu, kohteen puutteellinen rakenteellinen suojaus, kuivumishalkeamat puussa ja muut havaitut virheet, tulee huomioida ennen puun käsittelyä. Koska pinnan laatu vaihtelee ja työtapoja on monenlaisia, on käyttäjän vastuulla testata tuotteen soveltuvuus nimenomaan hänen käyttötarkoitukseensa kulloisissakin olosuhteissa ja käyttää tuotetta asianmukaisesti. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta. Mahdolliset suulliset ohjeet tulee käyttäjän aina vahvistaa

kirjallisesti. Varaamme oikeuden muuttaa yllä Olevia tietoja ja mahdollinen uudempi versio tästä dokumentista korvaa aiemman.

*February 2019, sky
huhtikuu 2020, pma*