

Diotrol Longlife Oilpaint (FI)

säänkestävä öljymaali

#70050 (FI)

Tuotekuvaus Diotrol Longlife Oilpaint on liuotinpohjainen, peittävä ja säänkestävä öljymaali. Maalin sisältämät uusiutuvista raaka-aineista valmistetut luonnonöljyt takaavat kestävän laadun. Diotrol Longlife maalipinta on elastinen ja sillä on hyvä säänkestävyys.

Diotrol Longlife sisältää kolminkertaisen suojauksen UV-säteilyltä. Pigmentit, jotka estävät UV-säteiden läpäisemisen, sekä kemiallinen UV-säteitä absorboiva aine suojaavat pinnoitetta ja muuttavat UV-säteilyn infrapunasäteilyksi. Lisäksi antioksidantti estää pinnoitetta hajoamasta ennen aikaisesti. Diotrol Longlife on puolijähmeä ja helppo käsitellä. Tuote täyttää standardin DIN-EN 927-1 vaatimukset.

Käyttökohteet **Ulkotiloissa:** Julkisivut, hirret, puupaneelit ja muut puupinnat ulkona. Kaikki standardin DIN EN 927-1 mukaiset rakenteet.

Ei sovellu käveltäville pinnoille.

Sideaineet / reaktiiviset aineet Kiinanpuuöljy, mäntyöljy, pellavansiemenöljy, kalaöljy ja risiiniöljy.

Tehoaineet Standardin DIN 68800 mukainen Propi-IPBC (ei biosidi).

Kuiva-ainepitoisuus > 70% värisävystä riippuen

Tiheys 0,95-1,20 kg/l, värisävystä riippuen

Kiiltoaste Puolihihmeä, riippuu pigmentistä

Värisävyt **Peittävät sävyt**
NCL – Nordic Longlife Collection ja SW-O Silverwood Opaque sävykartat sekä NCS ja RAL.
Kuultavat sävyt
DP – Diotrol Plus, AW – Antik Wood ja SW-T Silverwood Translucent sävykartat.

Astiat Peltitölkki 1 L ja 5 L

Varastointi Säilyy 12 kuukautta mikäli varastoitu asianmukaisesti viileässä tilassa ja alkuperäisessä astiassaan. Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen. Estä jäätymästä.

Esivalmistelu	<ul style="list-style-type: none">• Puupinnan tulee olla puhdas ja tarttuvuuden takaamiseksi pinnalla ei saa olla rasvaa, suurta määrää pihkaa, eikä vahaa. Puun kosteuden tulee olla 11-18%.• Poista mahdollinen pihka pesemällä nitro-ohenteella.• Hio höylätty puupinta paremman tarttuvuuden takaamiseksi.• Vanhat öljyväri- tai öljykuultomaalit on poistettava kokonaan.• Käsiteltävän pinnan eheys ja soveltuvuus käsiteltäväksi on testattava. Irtonainen ja kiinnittymistä haittaava vanha maali on poistettava kokonaan. Pese ehyt vanha maalipinta Diotrol Allclean (#82510) puhdistusaineella ja hio hyvin.• Hio kulunut tai harmaantunut puu eheään puupintaan saakka tai käsittele tuotteella Diotrol Degrayer (#82500).• Höylätty käsittelemätön puu, joka on ollut pidemmän aikaa säälle alttiina, on ehdottomasti hiottava tai harjattava kovalla harjalla ja puhdistettava.• Pyöristä särmät (r 2,5 mm).• Esikäsittele pinnat kauttaaltaan pohjustepuunsuojalla kuten Diotrol Natural Oil Impregnation (#75100). Anna kuivua vähintään 72 tuntia.• Käsittele myös katkaisupinnat huolellisesti pohjustepuunsuojalla.• Hirsien päiden käsittelyyn suositellaan Diotrol Woodseal (#80050) käsittelyä. <p>Tuotteen soveltuvuus tulee varmistaa koesivellyllä.</p>
Levitys	Sively tai ohennettuna myös telaus. Suositellaan luonnonharjaspensseliä parhaimman lopputuloksen saamiseksi. Älä levitä, kun ulkolämpötila on alle 5°C.
Riittoisuus	Höylätty puutavara: kertasively 100-125 g/m ² (noin 10 neliötä litralla) Sahattu puutavara: kertasively 140-200 g/m ² (noin 5-8 neliötä litralla)
Ohennus	Käyttövalmis, ohenna tarvittaessa.
Käsittelyohjeet	Peittävä käsittely 1x Diotrol Natural Oil Impregnation pohjustepuunsuoja 2x Diotrol Longlife Oilpaint öljymaali, sävytettyinä peittäväällä pigmentillä Kuultava käsittely 1x Diotrol Natural Oil Impregnation pohjustepuunsuoja 2x Diotrol Longlife Oilpaint öljymaali, sävytettyinä kuultavalla pigmentillä
Kuivuminen 18-20°C RH 50%	Pölykuiva noin 12 tunnin jälkeen Päällemaalattavissa noin 24 tunnin kuluttua Läpikuiva noin 48 tunnissa
Työvälineiden	Puhdista välineet heti käytön jälkeen.

puhdistus	Kuivunut kuullote liuotetaan nitro-ohenteella tai siveltimen puhdistusaineella.
------------------	---

Erityisohjeet	<ul style="list-style-type: none">• Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit jne. voivat syttyä itsestään. Kuivata ne hyvin auki levitettyinä avoimessa tilassa tai säilytä ilmatiiviisti suljetussa astiassa ennen hävitystä.• Pidä kaukana syttymislähteistä..• Pese ja rasvaa kädet.• Lue käyttöturvallisuustiedote.
----------------------	--

Varoitusmerkinnät	Katso käyttöturvallisuustiedote.
--------------------------	----------------------------------

Huomautukset	<p>Yllä annetut tiedot on annettu parhaan tietämyksemme mukaan perustuen käytettävissä olevaan tekniseen tietoon, ja ne on tarkoitettu suositukseksi ja neuvoksi. Valmistaja ei vastaa kaikista mahdollisista olosuhteista, joissa tuotetta käytetään, tai kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Puun heikko laatu, kohteen puutteellinen rakenteellinen suojaus, kuivumishalkeamat puussa ja muut havaitut virheet, tulee huomioida ennen puun käsittelyä. Koska pinnan laatu vaihtelee ja työtapoja on monenlaisia, on käyttäjän vastuulla testata tuotteen soveltuvuus nimenomaan hänen käyttötarkoitukseensa kulloisissakin olosuhteissa ja käyttää tuotetta asianmukaisesti. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta. Mahdolliset suulliset ohjeet tulee käyttäjän aina vahvistaa kirjallisesti. Varaamme oikeuden muuttaa yllä Olevia tietoja ja mahdollinen uudempi versio tästä dokumentista korvaa aiemman.</p>
---------------------	--

*November 2018, sky
huhtikuu 2020, pma*