

Diotrol Hardwaxoil Diodur

puunhoitotuote

#76200

Tuotekuvaus Diotrol Hardwaxoil Diodur on liuotinpohjainen puunhoitotuote, joka on valmistettu uusiutuvista luonnon kasviöljyistä yhdistettynä luonnon- ja fossiilisiin vahoihin. Sitä voi käyttää kaikelle puulle sisällä.

Diotrol Hardwaxoil Diodur'lla on erittäin helppo puhdistaa. Luvittuaan jälkeen se kestää kotitalouksien nesteitä ja ruokaa, kuten vettä, kahvia, punaviiniä, sinappia, voita, tomaattiketsupia ja paljon muuta. Tahrat voidaan pyyhkiä helposti kankaalla, eikä epämiellyttäviä tahroja tai jälkiä jää jäljelle.

Diotrol Hardwaxoil Diodur soveltuu erinomaisesti puihin keittiövälineisiin, kuten astioihin, ruokailuvälineisiin tai hedelmäkulhoihin.

Käyttökohteet Puulattiat, korkilevyt, OSB-levyt, huonekalut ja muut kotitalouksien puiset esineet, mukaan lukien ne, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

Sideaineet / reaktiiviset aineet Kasvipäriset luonnon öljyt uusiutuvista raaka-aineista, karnaubavaha, polyeteeni ja fossiilista alkuperää olevat vahat.

Kuiva-ainepitoisuus noin 45% (väritön)

Tiheys 0,890 kg/l

Kiiltoaste Puolikiiltävä

Värisävyt Väritön

Astiat 1 L, 5 L, 18 L ja 200 L

Varastointi Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoidaan asianmukaisesti viileässä tilassa ja alkuperäisessä, avaamattomassa astiassaan. Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen. Happi voi saada aikaan pintakalvon muodostumisen öljyn suuren määrän vuoksi.

Esivalmistelu Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva (11-14%) ja rasvaton. Vanha pinnoitus ja jäätämät mahdollisesta vanhasta käsittelystä tulee poistaa.

Levitys Sivellin, sieni, levitysfleece tai -tyyny.

Riittoisuus	Pinnan huokoisuudesta ja rakenteesta riippuen noin 80 g/m ² per sively (noin 11 neliötä litralla).
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohennus	Käyttövalmis
----------------	--------------

Käsittelyohjeet	Levitä öljyvaha ohuena kerroksena puun syiden suuntaisesti ja hiero ponneikkaasti. Anna kuivua vähintään 8-12 tuntia hyvin tuuletetussa tilassa. Suosittelemme kokeilua ei näkyvällä pinnalla.
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuivuminen 18-20°C RH 50%	Pölykuiva ja tarttumaton 6 - 8 tunnin kuluttua (edellyttää hyvää ilmanvaihtoa ja valoa). Kuiva ja kovettunut 1-2 viikon kuluttua.
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Työvälineiden puhdistus	Puhdista heti käytön jälkeen tärpätillä tai tinnerillä. Liuota kuivat maalijäämät nitro-ohenteella tai putsaa harjalla.
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erityisohjeet	Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit jne. voivat syttyä itsestään. Kuivata ne hyvin auki levitettyinä avoimessa tilassa tai säilytä ilmatiiviisti suljetussa astiassa ennen hävitystä. Pidä kaukana syttymislähteistä. Rasvaa kädet pesun jälkeen. Lue käyttöturvallisuustiedote.
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varoitusmerkinnät	Katso käyttöturvallisuustiedote.
--------------------------	----------------------------------

Huomautukset	Yllä annetut tiedot on annettu parhaan tietämyksemme mukaan perustuen käytettävissä olevaan tekniseen tietoon, ja ne on tarkoitettu suositukseksi ja neuvoksi. Valmistaja ei vastaa kaikista mahdollisista olosuhteista, joissa tuotetta käytetään, tai kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Puun heikko laatu, kohteen puutteellinen rakenteellinen suojaus, kuivumishalkeamat puussa ja muut havaitut virheet, tulee huomioida ennen puun käsittelyä. Koska pinnan laatu vaihtelee ja työtapoja on monenlaisia, on käyttäjän vastuulla testata tuotteen soveltuvuus nimenomaan hänen käyttötarkoitukseensa kulloisissakin olosuhteissa ja käyttää tuotetta asianmukaisesti. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta. Mahdolliset suulliset ohjeet tulee käyttäjän aina vahvistaa kirjallisesti. Varaamme oikeuden muuttaa yllä Olevia tietoja ja mahdollinen uudempi versio tästä dokumentista korvaa aiemman.
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

October 2017, sky
huhtikuu 2020, pma