

# Diotrol Bootslack

## Vernis pour bateaux

#75905

**Description** Diotrol Vernis pour bateaux est un vernis brillant transparent, à haut pouvoir de remplissage et composé de base de résine alkyde adaptées pour extérieur et intérieur. Il en forme des vernissages à haute viscosité élastique, très résistant à l'abrasion et libres de jaunissement avec d'excellentes propriétés de mise en oeuvre comme le lissage, le temps ouvert et rendement. Diotrol Vernis pour bateaux résiste aux rayures et aux chocs, et a de bonnes propriétés contre l'eau et les agents chimiques ménagers.

**Domaine d'utilisation** Pour des vernissages très brillants et transparents sur bois durs et tendres comme rebords de fenêtres, meubles, sièges, portes, meules, boiseries, jouets, bateaux, etc., ainsi que pour la protection des peintures acryliques et des aquarelles. Diotrol Vernis pour bateaux n'est donc pas indiqué pour des applications sous-marines.

**Bases de liants & Agents réactifs** Résine alkyde-uréthane modifiée

**Agents actifs & Biocode** aucun

**Extrait sec** ca. 52 %

**Densité** ca. 0.900 kg/l

**Degré de brillance** Très brillant

**Teintes** incolore

**Conditionnements** 750ml et 5L

**Conservation** Stockable dans un endroit frais et dans le contenant d'origine non ouvert 18 mois. Bien fermer les bidons entamés.

**Préparation du support** Le bois à traiter doit être propre, sec (ne pas dépasser 15 % d'humidité du bois) et exempt de poussière de ponçage, d'huile, de cire, d'algues et d'autres impuretés. Les bois contenant des résines ou les bois exotiques doivent être lavés préalablement avec du Acétone ou Diluant de nettoyage. Les fond absorbants doivent d'abord être imprégnés afin d'éviter une éventuelle formation de taches blanches.

---

<b>Mode d'application</b>	Pinceau, rouleau ou par pulvérisation.
---------------------------	--

---

<b>Consommation</b>	80 - 100g/m <sup>2</sup> dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
---------------------	---

---

<b>Dilution</b>	Diluant synthétique ou (White Spirit). Par pulvérisation il est également possible d'utiliser du diluant universel.
-----------------	---

---

<b>Procédure</b>	<b>Intérieur</b> 1-2 x Diotrol Bootslack ( <i>Vernis pour bateaux</i> ) incolore <b>Extérieur</b> 1 x Diotrol Naturöl-Imprägnierung ( <i>Imprégnation aux huiles naturelles</i> ) 1 x Diotrol Naturöl-Lasur ( <i>Glacis aux huiles naturelles</i> ) pigmentée 1-2 x Diotrol Bootslack ( <i>Vernis pour bateaux</i> ) incolore
------------------	--

---

<b>Séchage à 18 – 20°C (50% d'humidité relative)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hors poussière après 3 à 4 heures</li><li>• Sec au toucher après 5 à 8 heures</li><li>• Prochaine couche après environ 12 heures</li><li>• Ponçable après environ 24 heures</li></ul> <p>(Dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité de l'air et de la capacité d'absorption du fond)</p>
--	--

---

<b>Nettoyage des outils</b>	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant pour vernis ou de nettoyage.
-----------------------------	---

---

<b>Informations de sécurité</b>	Consultez la fiche de données de sécurité.
---------------------------------	--

---

<b>Remarque</b>	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directives et de recommandations. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition
-----------------	--

---

Juli 2018, mt