

Diotrol Bootslack

#75905

Beschreibung

Diotrol Bootslack ist ein hochglänzender, füllkräftiger und völlig schleierfreier Alkydharzlack für Aussen und Innen. Es ergibt strapazierfähige, zähelastische und vergilbungsfreie Lackierungen mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften wie Verlauf, Offenzeit und Ausgiebigkeit. Diotrol Bootslack ist Kratz- und Schmissfest und zeigt gute Beständigkeiten gegen Wasser und Haushaltchemikalien

Anwendungsbereich

Für hochglänzende und transparente Lackierungen auf Hart- und Weichhölzer wie Fenstersimsen, Sitzmöbel, Türen, Möbel, Täfelungen, Spielwaren, Boote, usw. sowie als Klarlacksystem von Acryl- und Aquarellfarben. Diotrol Bootslack eignet sich jedoch nicht für Anstriche im Unterwasserbereich.

Wirkstoff

Keine

Bindemittel

Modifizierte Urethan-Alkydharze

Festkörpergehalt

ca. 52%

Dichte

ca. 0.900kg/l

Glanzgrad

Hochglanz

Farbtöne

Farblos

Gebinde

750 ml und 5L

Lagerstabilität

In gut verschlossenen Originalgebinden 18 Monate haltbar. Kühl und trocken lagern.

Untergrundbeschaffenheit

Das zu behandelnde Holz muss sauber, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs, Algen und anderen Verunreinigungen sein. Harzhaltige sowie exotische Hölzer müssen vorerst mit Aceton oder Reinigungs-Verdünner gereinigt werden. Bei saugfähigen Untergründen muss zuerst grundiert werden, ansonsten die Gefahr von weisser Fleckenbildung besteht.

Verarbeitung

Pinsel, Roller oder Spritzgerät. Vor Gebrauch gut aufrühren.

Verbrauch

80–100g/ m² je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.

Verdünnung	Kunstharz-Verdünner oder (Terpentinersatz). Zum Spritzen ebenfalls mit Universalverdünner möglich.
Holzfeuchtigkeit	nicht über 15 % Holzfeuchte
Anstrichaufbau	<p>Innen</p> <p>1–2 x Diotrol Bootsack farblos</p> <p>Aussen</p> <p>1 x Diotrol Naturöl-Imprägnierung 1 x Diotrol Naturöl-Lasur eingefärbt 1–2 x Diotrol Bootsack farblos</p> <p><i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i></p>
Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	<ul style="list-style-type: none"> • Staubtrocken nach 3–4 Stunden • Griffest nach 5–8 Stunden • Überlackierbar nach zirka 12 Stunden • Schleifbar nach zirka 24 Stunden <p>(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)</p>
Reinigung der Geräte & Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Sicherheits-hinweise	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
Bemerkungen	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

Juli 2018, mt