

Diotrol Aquatrol

kuultava tai peittävä valkoinen katto- ja seinäpinnoite

#80500 Panelwhite

#80502 Polarwhite

Tuotekuvaus Diotrol Aquatrol Panelwhite / Polarwhite on valkoinen, vesiliukoinen puunkäsittelyaine, joka sopii kaikille puupinnoille, kuten katto- ja seinäpaneelit, hirsiseinät, jne. Diotrol Aquatrol pinnoitteen sisältämät uusiutuvista raakaaineista valmistetut luonnonöljyt antavat sille silkinpehmeän ja heppohoitoisen pinnan. Erikoismekanismiin ansiosta pinnan värin muuttavat puun aineosat, kuten tanniini (parkkihappo), eivät tihku pintakerroksen läpi. Oikein käsiteltynä puun pinta ei kellastu.

Käyttöalue Sisätiloissa kattoihin ja seiniin, erityisesti männylle ja kuuselle, tuloksena luonnollinen kuultava valkoinen pinta.

Sideaineet / reaktiiviset aineet Vahat ja öljyt

Tehoaineet Ei mitään

Kuiva-ainepitoisuus Noin 15 %

Tiheys 1,20 kg/l

Kiiltoaste Puolihihmeästä himmeään, alustasta ja kerrosten määrästä riippuen.

Värisävyt Puolipeittävä "Panelwhite" ja peittävä "Polarwhite".

Astiat Kertakäyttöastiat 5 L ja 10 L

Varastointi Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoitu asianmukaisesti viileässä tilassa ja alkuperäisessä astiassaan. Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen. Happi voi saada aikaan pintakalvon muodostumisen öljyn suuren määrän vuoksi. Pintakalvo on poistettava huolellisesti ennen käyttöä.

Estä jäätymistä.

Esivalmistelu Puupinnan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä eikä maalin tarttuvuuden takaamiseksi pinnalla saa olla rasvaa, pihkaa, eikä vanhaa vahaa tai maalia, puupinnan kosteus ei saa ylittää 9-13 %.

Tuotteen soveltuvuus tulee varmistaa koesivelyllä.

Levitys	Sivellin, tela, luonnonsieni, ruisku
----------------	--------------------------------------

Riittoisuus	100-250 g/m ² (5-12 neliötä litralla), halutusta lopputuloksesta, levitysmenetelmästä ja puun pinnasta riippuen.
--------------------	---

Ohennus	Käyttövalmis, ohenna tarvittaessa vedellä.
----------------	--

Käsittelyohjeet	2 x Diotrol Aquatrol Panelwhite / Polarwhite Levitä siveltimellä tai sienellä ohut ja tasainen kerros puun suuntaisesti. Valkoisemman, peittävämmän, pinnan saat levittämällä toisen kerroksen noin 5 tunnin kuluttua. Siveltimellä saat kuultavamman tuloksen kuin sienellä. Huom! Voidaan maalata myös jo hieman kellastunutta puuta. Tällöin tulee tarvittavien käsittelykertojen määrä aina varmistaa kokeilemalla.
------------------------	---

Kuivuminen 18-20 °C ja RH 75 %	Kuiva ja päällemaalattavissa 5 tunnin kuluttua. Älä käsittele suorassa auringonpaisteessa tai lämpötilan ollessa alle +5 °C.
---------------------------------------	---

Työvälineiden puhdistus	Puhdista heti käytön jälkeen puhtaalla vedellä. Kuivunut aine liukenee siveltimenpuhdistusaineella tai nitro-ohenteella.
--------------------------------	--

Varoitusmerkinnät	Katso käyttöturvallisuustiedote.
--------------------------	----------------------------------

Huomautukset	Yllä annetut tiedot on annettu parhaan tietämyksemme mukaan perustuen käytettävissä olevaan tekniseen tietoon, ja ne on tarkoitettu suositukseksi ja neuvoksi. Valmistaja ei vastaa kaikista mahdollisista olosuhteista, joissa tuotetta käytetään, tai kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Puun heikko laatu, kohteen puutteellinen rakenteellinen suojaus, kuivumishalkeamat puussa ja muut havaitut virheet, tulee huomioida ennen puun käsittelyä. Koska pinnan laatu vaihtelee ja työtapoja on monenlaisia, on käyttäjän vastuulla testata tuotteen soveltuvuus nimenomaan hänen käyttötarkoitukseensa kulloisissakin olosuhteissa ja käyttää tuotetta asianmukaisesti. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta. Mahdolliset suulliset ohjeet tulee käyttäjän aina vahvistaa kirjallisesti. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja ja mahdollinen uudempi versio tästä dokumentista korvaa aiemman.
---------------------	---

*April 2018, sky
huhtikuu 2020, pma*