

# Diotrol Aqua Woodprimer

## Fond égalisant

#80380 Maïs

#80381 Caramel

#80382 Saumon

**Description** Diotrol Aqua Woodprimer aux huiles naturelles est une impression opaque qui se dilue à l'eau. Diotrol Aqua Woodprimer sert de base égalisant à l'application d'un glacis clair sur des bois foncés. Par sa teneur élevée en pigment, ce fond apporte un niveau élevé de protection contre les rayons UV et augmente considérablement la durée de vie des revêtements de finition. A l'intérieur et l'extérieur sur toutes les boiseries, Il est recouvrable avec tous les produits de la gamme Diotrol Aqua.

**Domaine d'utilisation** Diotrol Aqua Woodprimer est un fond pour tous vos bois, en dehors des sols, qui permet de par son opacité, d'égaliser et d'éclaircir la couleur des bois. C'est le produit idéal pour rénover, sans sabler ou poncer jusqu'au bois clair, vos bois lasurés ou bruts devenus sombres ou tachés.

**Bases des liants** Combinaison d'huiles naturelles végétales en émulsion

**Agents actifs & Biocides** Aucun

**Extrait sec** Environ 63 %

**Densité** 1.180 kg/L.

**Degré de brillance** Mat

**Teintes** WP-32 Maïs  
WP-33 Caramel  
WP-34 Saumon

**Conditionnement** 1L et 5L

---

<b>Conservation</b>	<p>Au moins 12 mois dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés. A protéger du gel et ne pas exposer à des températures &gt; 30°C. Ne pas mettre en contact avec des matériaux oxydables.</p> <p>Si les conteneurs sont ouverts, une formation de peau peut se produire en raison de la teneur élevée en huile.</p>
<b>Préparation du support</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Le bois doit être poncé, propre, exempt de graisse et de cire et ne doit pas contenir plus de 9 à 13% d'humidité.</li></ul> <p>Pour pouvoir évaluer le produit de manière pratique, nous vous recommandons d'appliquer d'abord un échantillon sur une zone non visible.</p>
<b>Mode d'application</b>	Pinceau, rouleau
<b>Consommation</b>	80 - 100 g/m <sup>2</sup> , par couche et selon absorption du support
<b>Dilution</b>	Diluer avec 10 à 30% de l'eau
<b>Procédure</b>	<p>Appliquez une couche d'Aqua Woodprimer</p> <p>Afin d'uniformiser la couleur du support, il est possible d'appliquer une 2<sup>ème</sup> couches sur les parties foncées.</p> <p>Après séchage, appliquez 2 couches de Glacis Aqua teinté.</p>
<b>Séchage à 20°C et 50% d'humidité relative de l'air</b>	<p>Manipulable : 2 à 3 h</p> <p>Ponçage : 6 h</p> <p>Recouvrable : 24 h</p> <p>Bien aérer et exposer à la lumière les pièces traitées.</p> <p>Ne travaillez pas en plein soleil ou à des températures inférieures à + 5 ° C.</p>
<b>Nettoyage des outils</b>	Avec de l'eau et du savon mou. Dissoudre les restants séchés avec du dilutif nitro-cellulosique ou nettoyeur pour pinceaux
<b>Informations de sécurité</b>	Consultez la fiche de données de sécurité.
<b>Remarque</b>	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directives et de recommandations. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition.

---

