

Diotrol Aqua Woodprimer

Opake Holzgrundierung

#80380 Mais
#80381 Caramel
#80382 Lachs

Beschreibung Diotrol Aqua Woodprimer dient als Basis für helle Lasuraufbauten auf dunklen Hölzern. Die opak eingestellte Holzgrundierung mit offenporigem Charakter dringt tief ein und gewährleistet eine optimale Verankerung der nachfolgenden Lasuren. Dunkles Holz muss weder an- noch abgeschliffen werden.

Diotrol Aqua Woodprimer ist eine wasserbasierte Naturölmischungen und kann mit allem Diotrol Aqua Produkten überstrichen werden. Diese opake Grundierung bildet einen hohen UV-Schutz und erhöht durch den Pigmentanteil die Lebensdauer heller Lasuraufbauten beträchtlich.

Anwendungsbereich Grundierung zum Aufhellen und Ausgleichen dunkler Hölzer für einen hellen Lasuraufbau.
Nicht auf begehbaren Flächen anwenden!

Bindemittel & Reaktive Agenzien Mischung aus natürlichen Ölen

Wirkstoffe & Biozide keine

Festkörpergehalt Ca. 63 %

Dichte 1.180kg/l

Glanzgrad matt

Farbtöne WP-32 Mais
WP-33 Caramel
WP-34 Lachs

Gebinde 1L und 5L

Lagerstabilität	<p>In gut verschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen und nicht Temperaturen > 30°C aussetzen.</p> <p>Kontakt mit oxidierbaren Materialien vermeiden. In angebrochenen Behältern kann es aufgrund des hohen Ölgehalts zu Hautbildung kommen.</p>
Untergrundbeschaffenheit	<ul style="list-style-type: none"> Das Holz muss sauber, fett-, harz- und wachsfrei sein und darf nicht über 9 – 13% Feuchtigkeit aufweisen. <p>Um das Produkt praxisgerecht beurteilen zu können, empfehlen wir, vorgängig an einer nicht einsehbaren Fläche eine Probe anzulegen.</p>
Verarbeitung	Streichen oder Rollen
Verbrauch	<p>80 – 100 g / m²</p> <p>Kann je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes variieren.</p>
Verdünnung	Mit 10-30% Wasser verdünnen.
Anstrichaufbau	<p>1 x Diotrol Aqua Woodprimer, Mais, Carmel oder Lachs, je nach Endfarbton.</p> <p>Noch immer durchscheinende dunkle Stellen retuschieren, damit es eine gleichmässige Oberfläche gibt.</p> <p>2x Diotrol Aqua Naturöl Lasur, eingefärbt.</p>
Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	<ul style="list-style-type: none"> Staubtrocken nach 2-3 Stunden Griffest nach 6 Stunden Überstreichbar nach 24 Stunden <p>Innen: Bei Tageslicht trocknen lassen und gut lüften.</p> <p>Aussen: Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Nicht verarbeiten Temperaturen unter +5°C</p>
Reinigung der Geräte & Werkzeuge	<p>Direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.</p> <p>Trockene Farbreste mit Nitroverdünner oder Pinselreiniger anlösen.</p>
Sicherheitshinweise	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
Hinweis	<p>Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung</p>

enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

April 2020, B, jmk