Diotrol Aqua Sun-Ex

#80400

Description	Diotrol Sun-Ex bloque le brunissement du bois par la lumière du jour. Protection contre la lumière à base d'un oxydant bois lignine en solution aqueuse. S'applique à l'intérieur sur bois brut.
Certificat	Officiellement contrôlée par l'éco-INSTITUT GmbH Allemagne : • **M1-Label**, Finlande • **Classe A+** ; Rapport d'inspection COV-SCOV, France
Domaine d'utilisation	Sur tous les bois bruts et résineux à l'intérieur
Bases des liants	Stabilisateur de lumière en solution aqueuse.
Agents actifs& Biocides	Aucun
Extrait sec	Environ 2 %
Densité	1.000 kg/l
Teintes	Légèrement jaune orange, incolore après séchage.
Conditionnements	1L, 5L, 25L, et 200L
Conservation	Stockage dans un endroit frais et dans le contenant d'origine non ouvert, 12 mois. Bien fermer les bidons entamés.
Préparation du support	S'applique en général sur bois neuf. Le bois doit être propre, sec et exempt de graisse ou de cire. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %. Seulement à ces conditions, le produit peut réagir avec le support.
Mode d'application	Rempage, aspersion, pinceau, pistolet, vacumat etc. Utiliser des outillages inox.

DIOTROL AG | SCHWEIZ
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken | *T* +41 62 285 30 70
MwSt.-Nr. CHE-107-159.180 MWST
IBAN CH51 0900 0000 4047 1116 4 | *BIC* POFICHBEXXX

DIOTROL AG | DEUTSCHLAND
Heuriedweg 30A | DE-88131 Lindau | *T* +49 8382 88 99 312
UST-Nr. 09406/15090 | *UST-ID-Nr.* DE814189720
IBAN DE21 6837 0024 0016 7874 00 | *BIC* DEUTDEDB683

info@diotrol.com
www.diotrol.com

Consommation	100 à 120 g / m2 par couche, en fonction de la capacité d'absorption du support
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Procédure	Diotrol Aqua Sun-Ex s'applique en intérieur, sur bois neuf non traité. **1 x Diotrol Aqua Sun-Ex** Pour protéger le support des salissures, nous recommandons après séchage l'application d'une couche de glacis Diotrol Aqua, Sun-Ex Finish ou Laque acrylique PU. En cas de doute ou d'incertitude, veuillez contacter le service technique.
Séchage à 20°C et 50% d'humidité relative de l'air	Temps de réaction 24 heures Le séchage dépend du temps
Nettoyage des outils	A l'eau. Soluble même en état sec.
Informations de sécurité	Consultez la fiche de données de sécurité.
Remarque	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directives et de recommandations. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d`une confirmation écrite et signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition.

Oktober 2018, B, mt

DIOTROL AG | SCHWEIZ
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken | *T* +41 62 285 30 70
MwSt.-Nr. CHE-107-159.180 MWST
IBAN CH51 0900 0000 4047 1116 4 | *BIC* POFICHBEXXX

DIOTROL AG | DEUTSCHLAND
Heuriedweg 30A | DE-88131 Lindau | *T* +49 8382 88 99 312
UST-Nr. 09406/15090 | *UST-ID-Nr.* DE814189720
IBAN DE21 6837 0024 0016 7874 00 | *BIC* DEUTDEDB683

info@diotrol.com
www.diotrol.com