

Diotrol Aqua Industry

vesiöhteinen kuullote teolliseen käyttöön

#80010

Tuotekuvaus Diotrol Aqua Industry on vesipohjainen kuullote luonnonöljyistä teolliseen käyttöön. Diotrol Aqua Industry kuivuu nopeasti ja käsitellyt tuotteet ovat pinottavissa nopeasti.

Käyttöalue Kaikenlaiset puutuotteet.

Sideaineet / reaktiiviset aineet Uusiutuvista raaka-aineista tehtyjen erilaisten luonnonöljyjen emulsio.

Tehoaineet Ei mitään

Kuiva-ainepitoisuus Noin 30 %

Tiheys Noin 1,00 kg/l

Kiiltoaste Puolihihmeä

Värisävyt Diotrolin värikarttojen DP-Diotrol Plus, AW-Antik Wood ja NC-Nordic Collection mukaiset sävyt. RAL ja NCS.

Astiat 1 L, 5 L, 20 L

Varastointi Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoitu asianmukaisesti viileässä tilassa ja alkuperäisessä astiassaan. Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen.
Estä jäätymistä.

Esivalmistelu

- Puupinnan tulee olla puhdas ja tarttuvuuden takaamiseksi pinnalla ei saa olla rasvaa, suurta määrää pihkaa, eikä vahaa. Puun kosteuden tulee olla 11-18%.
- Poista mahdollinen pihka pesemällä esimerkiksi Nitro-ohenteella.
- Hio höylätty puupinta paremman tarttuvuuden takaamiseksi.

Tuotteen soveltuvuus tulee varmistaa koesivelyllä.

Levitys Levitys sivelemällä tai ruiskulla. Ruiskutettu kuullote tasoitetaan siveltimellä. Käytä ruiskutettaessa suojavaatetusta.

Älä suorita käsittelyä ulkolämpötilan ollessa alle 5°C tai yli 30°C tai jos ilmankosteus on yli 75%.
Vältä suoraa auringonpaistetta.

Riittoisuus 100-110 g/m² uudelle puulle per levityskerta, so. alustan imukyvyistä ja levitystavasta riippuen noin 9-10 neliötä litralla.

Ohennus Käyttövalmis, ohenna tarvittaessa vedellä.

Käsittelyohjeet 1x Diotrol Aqua Natural Oil Impregnation
2 – 3x Diotrol Aqua Industry

Kuivuminen 18-20 °C ja RH 75 % Pällemaalattavissa 24 tunnin kuluttua.
(Riippuu lämpötilasta, käytetystä aineen määrästä, ilman kosteudesta ja puun pinnan imukyvyistä.)

Työvälineiden puhdistus Puhdista heti käytön jälkeen puhtaalla vedellä. Kuivunut aine liukenee siveltimenpuhdistusaineella tai nitro-ohenteella.

Varoitusmerkinnät Katso käyttöturvallisuustiedote.

Huomautukset Yllä annetut tiedot on annettu parhaan tietämyksemme mukaan perustuen käytettävissä olevaan tekniseen tietoon, ja ne on tarkoitettu suositukseksi ja neuvoksi. Valmistaja ei vastaa kaikista mahdollisista olosuhteista, joissa tuotetta käytetään, tai kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Puun heikko laatu, kohteen puutteellinen rakenteellinen suojaus, kuivumishalkeamat puussa ja muut havaitut virheet, tulee huomioida ennen puun käsittelyä. Koska pinnan laatu vaihtelee ja työtapa on monenlaisia, on käyttäjän vastuulla testata tuotteen soveltuvuus nimenomaan hänen käyttötarkoitukseensa kulloisissakin olosuhteissa ja käyttää tuotetta asianmukaisesti. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta. Mahdolliset suulliset ohjeet tulee käyttäjän aina vahvistaa kirjallisesti. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja ja mahdollinen uudempi versio tästä dokumentista korvaa aiemman.

March 2019, sky
huhtikuu 2020, pma