

Diotrol Woodprimer

Apprêt teinté pour les travaux de rénovation

#75530 - 75532

Description Diotrol Woodprimer est un apprêt opaque aux solvants qui garantit un ancrage optimal des couches de produits suivants. L'apprêt est idéal pour masquer les différences de teinte du support.

Diotrol Woodprimer est formulé avec des mélanges d'huiles naturelles et d'une petite quantité de résine alkyde. Il est produit selon un procédé complexe de mélanges et de cuissons.

Domaine d'application Bois à l'extérieur tels que façades, fenêtres, volets, clôtures de jardin, etc.
Diotrol Woodprimer a été spécialement conçu pour les procédures « Éclaircit vos bois foncé » et « Transformer le vieux en neuf » avec des Glacis Diotrol aux huiles naturelles.
Ne pas appliquer sur des surfaces sollicitées par abrasion!

Liants Mélanges d'huiles naturelles et résines alkyde

Principes actifs & biocides Aucune

Extrait sec 34 %

Densité Ca. 0.990 kg/l

Degré de brillance Satiné Mat, la brillance peut varier en fonction de l'absorption du support et de la quantité de produit appliquée.

Teintes
Éclaircit vos bois foncé
Maïs #75530
Caramel #75531
Saumon #75532
Transformer le vieux en neuf
Brun #75534
Noir #75535
Gris #75536

Conditionnement 1L et 5L

Conservation	Au moins 12 mois dans son conditionnement d'origine bien fermées. Le garder au frais et au sec.
---------------------	---

Préparation du support	<p>Généralités sur les bois</p> <ul style="list-style-type: none">• Le bois doit être propre, exempt de graisse, de résine et de cire et ne doit pas avoir plus de 15% d'humidité.• Le bois résineux doit être lavé avec un solvant.• Le bois raboté doit être poncé pour assurer un bon ancrage de la peinture.• Traiter le bois altéré et gris avec Diotrol Dégriseur #82500. En cas de forte fissuration, le bois est considéré comme « bois usagé » et est inutilisable. Il faut donc le remplacer par du bois neuf.• Le bois neuf, seulement raboté, exposé aux intempéries pendant une longue période, doit impérativement être poncé ou nettoyé avec une brosse.• Les bords doivent être arrondis à un rayon de 2,5mm. <p>Généralités pour le prétraitement du bois</p> <ul style="list-style-type: none">• Les bois sensibles au bleuissement doivent être traités, dans la mesure du possible, sur toutes leurs faces, avec l'imprégnation aux huiles naturelles Diotrol #75100• Les bois exposés aux champignons et insectes doivent être traités avant l'assemblage avec l'imprégnation aux huiles naturelles Diotrol B.P.IV, #75100BP.V. Laisser sécher au moins 72 heures <p>Généralités sur les peintures dégradées</p> <ul style="list-style-type: none">• Sur les surfaces déjà revêtues, vérifiez la compatibilité et l'accroche des produits. Les anciens revêtements incompatibles et peu adhérents doivent être complètement éliminés. Nettoyer les vieux revêtements adhérents et intacts avec Diotrol Allclean # 82510 puis mater leurs surfaces.• Les peintures acryliques doivent être complètement enlevées. Les anciennes peintures à huile doivent également être complètement éliminées en raison du risque de formation de bulles. <p><i>Afin de pouvoir évaluer le produit de manière pratique, nous vous recommandons de faire un essai sur une surface peu visible.</i></p>
-------------------------------	---

Traitement	<p>Pinceau, rouleau, pulvérisateurs (<i>protection recommandés</i>)</p> <p>Dans le cas d'application par pulvérisation, la surface doit être obligatoirement égalisée avec un pinceau.</p> <p>Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C ou à une humidité extrême supérieure à 70%. Eviter l'exposition directe au soleil.</p> <p>Lors d'un traitement à l'intérieur, veillez à une bonne ventilation.</p>
-------------------	--

Consommation	80 - 100 g/m ² par couche sur bois d'épicéa raboté, poncé Peut varier selon la nature et la capacité d'absorption du support.
---------------------	---

Dilution	Prêt à l'emploi. Peut-être dilué avec <i>l'imprégnation aux huiles naturelles Diotrol #75100</i> .
Mode d'application	1x Diotrol Woodprimer (maïs, caramel, saumon, ou brun, gris, noir ; selon la couleur finale souhaitée) 2x Diotrol Glacis aux huiles naturelles teintés ou 2x Diotrol Edelwax UV teintée
Séchage 18 - 20 °C (à 50% de rel. Humidité de l'air)	<ul style="list-style-type: none">Recouvrable après environ 24 - 48 heures Dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité, de la ventilation et de la capacité d'absorption du support.
Nettoyage des appareils & outils	Immédiatement après utilisation avec de l'essence minérale ou un diluant universel. Dissoudre les restes de peinture séché avec un nitro diluant ou un nettoyeur de pinceau. Rincez les pinceaux à l'eau savonneuse, de sorte qu'il reste doux et souple.
Indications particulières	<ul style="list-style-type: none">Les chiffons imbibés peuvent s'enflammer. Laisser sécher à l'air ou le conserver dans un récipient hermétiquement clos. Se débarrasser selon les règles locales.Éloignez-vous des sources d'allumage. Pendant le travail, éviter les sources de feu.Tenir à l'écart de la nourriture pour l'homme et l'animal.
Instructions de sécurité	Veillez suivre la fiche de données de sécurité.
Remarque	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous ne prétendons pas qu'elles soient complètes. elles servent de directives et de recommandations. Certaines qualités de bois, le manque de protection constructive et de conception d'ouvrage non réalisées dans les règles de l'art ainsi que des infiltrations d'eau dans le bois, peuvent dégrader les finitions prématurément. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure notre responsabilité ne saurait être engagée. L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux sous sa propre responsabilité quant à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratiques du terrain et de les utiliser de manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signées en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition.

Août 2023, JMK/sky