

# Diotrol Golden Oil ML – Maintenance Lotion

#70250

**Beschreibung** Diotrol Golden Oil „ML“ ist eine spezielle wasserbasierte, biologische Holzpflege-Lotion zur Auffrischung abgenutzter oder verblasster Holzoberflächen. Für die Herstellung werden ausschliesslich nachwachsende Rohstoffe verwendet. Die Ölemulsion ist frei von jeglichen bioziden Wirkstoffen, enthält 0% VOC und keinen metallbasierten Trockenstoff. Ohne petrochemische Inhaltsstoffe.

Die Anwendung der Maintenance-Lotion ist abhängig von der Intensität der Oberflächennutzung. Es empfiehlt sich daher eine periodische Anwendung, um die Oberflächenqualität zu erhalten.

---

**Anwendungsbereich** Zur Auffrischung von Holzoberflächen wie Fussböden, Möbel und alle Arten von Holzwerkstücken.

---

**Bindemittel** In Wasser emulgierte Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen, Bienenwachs und Carnaubawachs

---

**Aussehen** weisse Emulsion

---

**Geruch** Zirbelkiefer (natürliche Essenzen)

---

**Flammpunkt** nicht zutreffend

---

**Dichte** 1.0 kg/l

---

**Gebinde** 50ml, 250ml, 1L, 5L

---

**Lagerstabilität** Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschliessen.

---

**Gebrauchsanweisung**  
**Voraussetzungen**  
Der Untergrund muss staubfrei sein. Vor Gebrauch gut schütteln oder Aufrühren (Fasentrennung)

**Vorgehen**

1. Die Fläche mit *Diotrol Golden Oil Preparator* oder *Diotrol Golden Oil Floorsoap* reinigen.
2. Die Lotion mit einem Tuch, Schwamm, oder einer Bürste (Pinsel) in einer dünnen Schicht auftragen und gleichmässig verteilen.

- 
3. Mit einem trockenen Tuch oder maschinell mit einem weissen Pad trockenreiben. Bei Bedarf wiederholen.
- 

**Verbrauch****ca. 0.5l/100m<sup>2</sup>**

Je nach Zustand der Fläche.

Um eine klebrige Oberfläche zu vermeiden, darf nur wenig Lotion aufgetragen werden.

Keine Nass-Stellen hinterlassen.

**Trocknung  
18 – 20°C (bei  
75% rel. Luft-  
feuchtigkeit)**

Nach dem Trockenpolieren kann die Fläche begangen, aber noch nicht mit Flüssigkeit belastet werden.

**Reinigung der  
Werkzeuge**

Direkt nach Gebrauch, im noch nassen Zustand, mit warmen Wasser reinigen. Eintrocknete Reste und Lappen sind nur in Lösemittel auswaschbar.

**Sicherheits-  
hinweise**

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

**Bemerkungen**

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

Mai 2022, sky